

بررسی ویژگی فتوکاتالیستی نانو ذرات کامپوزیتی سنتز شده TiO_2/Ag بر روی پارچه مخلوط

پلی‌استر/سلولز از طریق رنگبری متیلن بلو

زهرا مریدی مهدیه^۱، شهلا شکرریز^{۲*}، فرامرز افشار طارمی^۳، زهرا شریعتی نیا^۴

۱ دانشجوی دکتری، پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۲ دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۳ استادیار، پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۴ استاد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۵ استاد، گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران



در این پژوهش خواص فتوکاتالیستی پارچه‌های مخلوط پلی‌استر/سلولز بارگذاری شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با دو روش سنتز غیر درجا و درجا بررسی شده است. در هر دو روش درجا و غیر درجا نانو ذرات کامپوزیتی با فرآیند احیای نوری سنتز و بر روی سطح پارچه پوشش داده شده‌اند. برای بررسی خواص فتوکاتالیستی پارچه‌ها، رنگبری متیلن بلو به صورت محلول و لکه بر روی پارچه مورد ارزیابی گرفت. بررسی نتایج طیف‌سنج بازتاب-پخشی و طیف‌سنج پراش انرژی پرتو ایکس نشان دادند که سنتز نقره بر روی نانو ذرات TiO_2 به خوبی انجام گرفته است. با این وجود، طیف‌سنج پراش اشعه ایکس پیک نقره را نشان نداد که این امر ناشی از مقدار غلظت کم بلورهای نقره بر روی سطح پارچه است. همچنین توزیع یکنواخت نانو ذرات بر روی سطح پارچه با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی و آنالیز صفحه‌ای مپ نشان داده شد. بررسی خاصیت فتوکاتالیستی با استفاده از بررسی تغییرات رنگی محلول رنگی متیلن بلو و لکه رنگی رنگزای متیلن بلو بر روی پارچه نشان می‌دهد که افزودن نانو ذرات نقره بر ماتریس TiO_2 منجر به افزایش رنگبری شده و روش سنتز درجا نسبت به روش متداول غیر درجا خاصیت فتوکاتالیستی بهتری را نشان می‌دهد.

تاریخ دریافت:

۹۶/۶/۱۴

تاریخ پذیرش:

۹۶/۸/۶

دی‌اکسید تیتانیوم/نقره، سنتز درجا، نانو ذرات کامپوزیتی،

پارچه مخلوط پلی‌استر/سلولز، فتوکاتالیستی

واژگان کلیدی

۱) مقدمه

اثر فتوکاتالیستی که به عنوان خود تمیز شونده گی آب دوستی نیز شناخته شده است، نوعی اصلاح شیمیایی روی سطح است که در آن از مواد نور حساس برای انجام تصفیه کاتالیستی بر روی سطح بستر استفاده می شود. فتوکاتالیست ها ذرات خارجی، آلودگی ها، گردوغبار، و میکروارگانیسم های جذب شده را از طریق واکنش های فتوشیمیایی اکسیداسیون- احیای در حضور نور تجزیه می کنند. مواد خود تمیز شونده آب دوست علاوه بر ایجاد عوامل آب دوست، خواص دیگری از قبیل خصوصیات ضد بو و ضد میکروب را نیز به وجود می آورد [۱]. در این فرآیند مواد نیمه هادی اکسید فلزی، نور را جذب کرده و گونه های فعالی تولید می کند که منجر به اکسیداسیون کامل ترکیبات آلی می گردد. دی اکسید تیتانیوم یک اکسید فلز نیمه هادی با شکاف باند^۱ حدود ۳/۲ eV (فاز آناتاز) است، که به عنوان فتوکاتالیست برای حذف آلودگی های غیر زیست تخریب پذیر و سمی بکار می رود [۲]. به طور کلی ترکیب دی اکسید تیتانیوم در دریافت بازدهی فتوکاتالیستی بالا دارای محدودیت است که به دلیل ترکیب مجدد سریع حامل های بار صورت می گیرد [۳].

در این میان مطالعات نشان می دهد که فعالیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم با فرآیند دپ کردن^۲ فلزات کمیاب به دی اکسید تیتانیوم یا جفت کردن آن با ترکیبات نیمه هادی با انرژی شکاف باند کمتر بهبود می یابد [۴]. فلزات کمیاب نظیر نقره، طلا، پالادیم، پلاتین و ... به عنوان یک کاتالیست مؤثر برای پیشرفت فعالیت دی اکسید تیتانیوم شناخته شده است [۵، ۶]. از طرف دیگر، ترکیبات آلی و اکسیدهای فلزی سبب بهبود پایداری نانو ذرات فلزهای کمیاب می شوند. بنابراین مواد فتوکاتالیستی و فلزات کمیاب بر روی هم تأثیر پذیری متقابل دارند. قیمت کم و توانایی تهیه اکسیدهای فلزی در مقیاس بالا و به علاوه اثر متقابل کاتالیستی فلزات کمیاب برای اکسیدهای فلزی سبب افزایش توجه به این دو دسته از مواد گردیده است [۷]. یون فلزات واسطه سبب به دام انداختن حامل های بار و در نتیجه کاهش سرعت ترکیب مجدد حامل های بار و بهبود کارایی کاتالیزور می شود. هنگامی که نقره بر روی دی اکسید تیتانیوم دپ شده یا رسوب داده می شود خاصیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم بهبود می یابد. این مواد جداسازی الکترون حفره ها را افزایش می دهند که این امر ناشی از به دام انداختن الکترون ها توسط این فلزات است. دپ کردن نقره به دی اکسید تیتانیوم دامنه جذب نور را به محدوده طول موج های مرئی افزایش داده و در نتیجه تهییج الکترون های سطح به وسیله تشدید پلاسمون تهییج شده توسط نور مرئی را افزایش می دهد [۴].

در میان تکمیل های جدیدی که امروزه برای منسوجات ایجاد می شود، تکمیل خود تمیز شونده گی بسیار مورد توجه است. از این رو

فناوری خود تمیز شونده گی در حال حاضر به سرعت در حال پیشرفت است. سطوح خود تمیز شونده ای که با مکانیسم آب دوستی عمل می کنند، تحت عنوان اثر فتوکاتالیستی نیز شناخته می شود. در این تکمیل بر روی سطح پارچه یک اصلاح شیمیایی با استفاده از مواد نور فعال ایجاد می شود. در این مواد برهم کنش های فتوشیمیایی اکسایشی-کاهشی در حضور نور منجر به تخریب شیمیایی آلودگی ها یا میکروارگانیسم های موجود بر روی سطوح می گردد. به علاوه مواد خود تمیز شونده آب دوست علاوه بر ایجاد عوامل آب دوست، خواص دیگری از قبیل دفع عفونت و ضد باکتری ایجاد می کند. [۸]. به دلیل پتانسیل قابل توجهی که الیاف خود تمیز شونده فتوکاتالیستی در بازار تجارت جهانی دارند، کاربرد سطوح خود تمیز شونده به صورت جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۹].

در پژوهش های گذشته، برای قرار دادن نانو ذرات TiO_2/Ag بر روی پارچه از روش دومرحله ای استفاده شده است، بطوریکه در مرحله اول نانو ذرات کامپوزیتی به صورت جداگانه سنتز می شوند و در مرحله دوم با استفاده از روش های سنتز متداول به صورت غیر درجا بر روی سطح پارچه بارگذاری می شوند [۱۰-۱۲]. همچنین، در چندین مطالعه روش سنتز درجا^۳ برای پوشاندن نانو ذرات TiO_2/Ag بر روی سطح پارچه گزارش داده شده است، که با به کارگیری بیش از یک مرحله و نیز مواد شیمیایی انجام شده اند. میلو سویچ^۴ و همکاران سنتز درجا نانو ذرات TiO_2/Ag بر روی پارچه های پلی استر و مخلوط پلی استر/پنبه را گزارش دادند. برای تهیه این پوشش در مرحله ابتدایی، پارچه در سوسپانسیون TiO_2 غوطه ور و سپس خشک شد. در مرحله دوم پارچه بارگذاری شده با TiO_2 در محلول آبی نترات نقره/آلنن/متیل الکل غوطه ور شده و در معرض تابش نور خورشید قرار گرفت [۱۳، ۱۴]. الیهارزاده و همکاران پارچه بارگذاری شده با نانو ذرات TiO_2/Ag را با استفاده از محلول $NaOH$ ، $CTAB$ ، $AgNO_3$ ، و نانو ذرات TiO_2 با روش سنتز درجا با فرآیند احیای شیمیایی تهیه نمودند [۱۵]. ابید^۵ و همکاران نانو ذرات نقره را با استفاده از روش احیای شیمیایی بر روی پارچه پنبه ای رسوب دادند و در مرحله بعد نانو ذرات TiO_2 را با استفاده از روش هیدروترمال بر روی پارچه بارگذاری شده با نانو ذرات نقره سنتز نمودند [۱۶]. لی^۶ و همکاران نیز ابتدا نانو ذرات TiO_2 را با استفاده از روش هیدروترمال بر روی پارچه پنبه ای رسوب دادند و سپس نانو ذرات نقره را با استفاده از روش احیای شیمیایی با سود و گلوکز بر روی پارچه سنتز کردند [۱۷].

امروزه استفاده از روش احیای نوری^۱ برای تهیه نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag به دلیل زیست سازگار بودن و صرفه جویی در مصرف آب، مواد شیمیایی، و انرژی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ناینانی^۲ و

1 Band gap

2 Doping

3 In situ synthesis method

4 Milosevic

5 Abid

6 Li

۲(۲) تجهیزات و روش کار

برای بررسی چگونگی ساختار کریستالی نانو ذرات TiO_2/Ag از طیف‌سنج پراش اشعه ایکس (XRD) مدل Philips X-Pert MPD ساخت کشور هلند استفاده شده است. تغییرات جذب و پیک جذبی پلاسمون نانو ذرات TiO_2/Ag با استفاده از طیف‌سنج بازتاب-پخشی (DRS) مدل Color-Eye 7000A X-Rite Co (model) در ناحیه طول موج مرئی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین اندازه نانو ذرات و ویژگی‌های ریزساختاری پارچه‌های پوشش داده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی گسل میدانی (FESEM) و آنالیز صفحه‌ای مپ مدل Mira 3-XMU نشان داده شد. برای ایجاد لایه هادی بر روی سطح پارچه از بخش کننده-پوشش دهنده طلا مدل Bal-Tec استفاده شد. همچنین FESEM به یک طیف‌سنج پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) ساخت شرکت SAMX مجهز بود و درصد وزنی عناصر موجود بر روی سطح پارچه با استفاده از آن بررسی شد. برای بررسی خاصیت فتوکاتالیستی پارچه از دو دستگاه طیف‌سنج فزاینش-مرئی مدل Jenway 6315 و طیف‌سنج بازتاب-پخشی (DRS) استفاده شد. برای اندازه‌گیری شکاف باند، جذب سوسپانسیون نانو ذرات TiO_2 و نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با استفاده از دستگاه طیف‌سنج فزاینش-مرئی ثبت شده و محاسبه شکاف باند با استفاده از نرم‌افزار OriginPro انجام گرفته است.

شستشو پارچه: پارچه‌های پلی‌استر/سلولز با استفاده از محلول g/L ۲ درجنت نایونیک به مدت ۳۰ min در دمای 60°C با نسبت $40:1 \text{ L:G}$ شستشو داده شده و در دمای محیط خشک می‌شود. آماده‌سازی پارچه بارگذاری شده با TiO_2/Ag با روش سنتز درجا: ابتدا ۱۰۰ ml محلول آبی 0.05% نیترات نقره در آب دی یونیزه شده تهیه شده و به مدت ۳۰ min تحت هم زدن قرار می‌گیرد. سپس مقدار ۱ g نانو مواد TiO_2 توزین شده و در حال هم زدن به تدریج به محلول نیترات نقره اضافه می‌شود. دیس پرس تهیه شده به مدت ۳۰ min در حمام اولتراسونیک قرار داده می‌شود. پارچه‌های شستشو داده شده در دیسپرس تهیه شده حاوی نانو ذرات کامپوزیتی $\text{TiO}_2/\text{AgNO}_3$ به مدت ۱ min آغشته شده و در دمای محیط در برداشت 70% پد می‌شود. پارچه پد شده بلافاصله به مدت یک ساعت تحت لامپ UV-A Philips (۱۰۰ watt) قرار می‌گیرد. مشاهدات نشان می‌دهد که تابش نور UV-A منجر به تغییر رنگ پارچه از سفید به قهوه‌ای می‌گردد. پارچه بارگذاری شده

همکاران ابتدا با استفاده از پیش ماده تترا ایزوپروپوکسید تیتانیوم، نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم را در دمای 70°C سنتز نموده و در مرحله بعد نیترات نقره را به دیسپرسیون حاوی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم اضافه کردند. دیسپرسیون حاوی دی‌اکسید تیتانیوم و نیترات نقره تحت تابش لامپ UV قرار گرفت و فرآیند احیای نیترات نقره و سنتز نانوذرات نقره انجام شد [۴]. گنزalez و همکاران دیسپرسیون حاوی پیش مواد بوتوکسید تیتانیوم و نیترات نقره در حلال بوتانول را در دمای 80°C تحت تابش لامپ UV قرار داده و نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag را تهیه نمودند [۱۸]. در یک مطالعه از تترا ایزو پروپیل اورتوتیتانات به‌عنوان پیش ماده برای تهیه نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag استفاده شده است. در این روش ساده ابتدا نیترات نقره در اتانول حل شد و محلول حاصل به پیش ماده تیتانیوم اضافه شده و سپس به‌منظور احیای نیترات نقره تحت تابش لامپ UV قرار گرفت. سوسپانسیون نهایی بر روی پارچه پنبه-پلی‌استر قرار داده شد و خواص ضد باکتری آن بررسی گردید [۱۹].

در این مطالعه، نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با استفاده از دو روش متداول غیر درجا^۱ و درجا بر روی پارچه پلی‌استر/سلولز بارگذاری و خواص فتوکاتالیستی پارچه بررسی شد. آنالیزهای طیف‌سنج بازتاب-پخشی، طیف‌سنج پراش اشعه ایکس، و طیف‌سنج پراش اشعه ایکس برای بررسی سنتز نقره بر روی نانو ذرات TiO_2 مورد استفاده قرار گرفت. همچنین توزیع نانو ذرات بر روی سطح پارچه با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشی و آنالیز صفحه‌ای مپ^۵ بررسی گردید. تأثیر نقره بر خاصیت فتوکاتالیستی TiO_2 با بررسی تغییرات رنگی محلول رنگی متیلن بلو و لکه رنگی رنگزای متیلن بلو بر روی پارچه انجام شد.

۲) بخش تجربی

۲(۱) مواد

نانو ذرات نقره به‌صورت محلول کلوئیدی پایدار ۱۰۰۰ ppm از شرکت نانوساو از کشور ایران تهیه شد. نیترات نقره به‌عنوان پیش ماده برای سنتز نانو ذرات نقره از شرکت مرک آلمان تهیه شد. دی‌اکسید تیتانیوم (TiO_2 Degussa P25) با میانگین اندازه ذرات ۲۱ nm و در صد ترکیب آنتاز به روتیل 78% به 14% و فاز آمورف 8% از شرکت evonik از کشور آلمان تهیه شده و بدون هیچ خالص‌سازی استفاده شد. پارچه تار-پودی مخلوط پلی‌استر/سلولز (شامل الیاف پنبه و ویسکوز) با وزن 185 g/m^2 از شرکت یزد باف تهیه شده است. پارچه شستشو داده شده از پود 100% پلی‌استر و تار با مخلوط الیاف پلی‌استر/سلولز (۳۵:۶۵) تشکیل شده است.

1 Photo-reduction
2 Nainani
3 Gonzalez

4 Ex situ synthesis method
5 Map analysis

با نانو ذرات TiO_2/Ag در دمای 130°C به مدت 5 min پخت و در دمای 150°C به مدت 3 min تثبیت می‌شود. در نهایت در آب مقطر به مدت 30 min در دمای 60°C شستشو داده شده و در دمای محیط خشک می‌شود.

آماده‌سازی پارچه بارگذاری شده با TiO_2/Ag با روش متداول غیر درجا: دیسپرس تهیه شده حاوی نانو ذرات کامپوزیتی $\text{TiO}_2/\text{AgNO}_3$ به مدت یک ساعت تحت لامپ UV-A در حال هم زدن به‌طور پیوسته قرار می‌گیرد. مشاهدات نشان می‌دهد که تابش نور UV-A منجر به تغییر رنگ دیسپرس از سفید به قهوه‌ای می‌گردد [4]. پارچه شستشو داده شده به مدت 1 min به دیسپرس حاوی نانو ذرات TiO_2/Ag آغشته شده و در دمای محیط در برداشت 70% پد می‌شود. پارچه پد شده در دمای محیط خشک شده، در دمای 130°C به مدت 5 min پخت و در دمای 150°C به مدت 3 min تثبیت می‌شود. در نهایت در آب مقطر به مدت 30 min در دمای 60°C شستشو داده شده و در دمای محیط خشک می‌شود. بررسی خاصیت فتوکاتالیستی: پارچه‌های اولیه و تکمیل شده را در 50 ml محلول آبی متیلن بلو (0.05% w/v) غوطه‌ور کرده و تحت تابش نور UV-A قرار داده می‌شود. با استفاده از بررسی تغییرات رنگی محلول رنگی متیلن بلو با طیف‌سنج فرابنفش-مرئی میزان خاصیت فتوکاتالیستی پارچه‌های پوشش داده شده بررسی می‌شود. همچنین با استفاده از روش لکه‌گذاری بر روی پارچه، لکه رنگی رنگزای متیلن بلو بر روی پارچه قرار داده شده و تحت تابش نور UV-A و نور خورشید قرار می‌گیرد. تغییرات رنگی لکه‌های رنگی با استفاده از طیف‌سنج بازتاب-پخشی اندازه‌گیری می‌شود.

۳ نتایج و بحث

فرآیندهای کم‌مصرف (انرژی و مواد) علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به دلیل کاهش ایجاد پساب‌های آلوده، دوستدار محیط‌زیست هستند. لذا موردتوجه دانشمندان و صنعتگران می‌باشد. در این مطالعه یک روش درجا و یک مرحله‌ای جهت احیای نوری نانو ذرات نقره بر نانو ذرات TiO_2 بر روی پارچه بکار گرفته شده است. در مکانیسم احیای نوری فتوکاتالیست‌ها، تابش نور فرابنفش منجر به ایجاد الکترون-حفره در TiO_2 می‌شود. در نتیجه ایجاد الکترون-حفره یون‌های نقره در حفره به دام افتاده و در نتیجه نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag تشکیل می‌شوند. در این مکانیسم انتظار می‌رود که شکاف باند نانو ذرات TiO_2 کاهش یابد. محاسبات شکاف باند با استفاده از منحنی جذب-طول موج عدد 3/5 را برای TiO_2 نشان می‌دهد. باوجود حضور 78% فاز آنتاز (با شکاف باند 3/2 eV) و 14% فاز روتیل (با شکاف باند 3/0 eV)، به دلیل حضور 8% فاز

آمورف، مقدار شکاف باند بدست آمده برای TiO_2 تهیه شده 3/5 بدست آمد. پس از دپ کردن نانو ذرات نقره به TiO_2 ، شکاف باند به 3/0 کاهش یافت، که به دلیل وجود پیک پلاسمون در طول موج‌های مرئی رخ می‌دهد. با توجه به کاهش شکاف باند نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag ، انتظار می‌رود خواص بهتری به‌ویژه در طول موج‌های ناحیه مرئی برای پارچه‌های پوشش داده شده با این نانو ذرات کامپوزیتی داشته باشیم.

۳(۱) بررسی طیف جذبی مرئی-فرابنفش

مطالعات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نانو ذرات فلزی نقره دارای باند جذبی قوی می‌باشند که ناشی از اثر تشدید پلاسمون سطحی است. مطابق با تئوری Mie، تشدید پلاسمون سطحی در اثر برهم‌کنش ذرات فلزی کوچک با یک میدان الکترومغناطیسی خارجی توسط نور تهییج شده و در نتیجه یک نوسان هم‌دوس الکترون‌های لایه هدایت (الکترون‌های آزاد) بر روی سطح رخ می‌دهد. هنگامی که نانو ذرات کلئیدی نقره به نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم (که جذب آن در ناحیه امواج فرابنفش است) اضافه می‌شود، به تدریج محلول به رنگ قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهد. این تغییرات رنگی را می‌توان به یک باند جذبی در حال رشد در طول موج‌های کوتاه‌تر و یا در حدود ناحیه مرئی نسبت داد که این امر ناشی از حضور اثر پلاسمون رخ داده توسط نانو ذرات کلئیدی است. نمودار 1 طیف جذبی پارچه‌های اولیه و بارگذاری شده با $\text{TiO}_2/\text{AgNO}_3$ با استفاده از دو روش متداول غیر درجا و جدید درجا را نشان می‌دهد. پارچه بارگذاری شده با TiO_2/Ag دارای پیک پلاسمون در ناحیه 460 nm است. از طرفی در طیف حاصل از نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag دیده می‌شود که پیک جذب به سمت ناحیه مرئی گسترش می‌یابد، لذا با اضافه کردن نانو ذرات نقره به نانو ذرات TiO_2 ، افزایش جذب در ناحیه مرئی را مشاهده خواهیم نمود. بنابراین، نانو ذرات نقره در این پژوهش سبب بهبود راندمان خاصیت فتوکاتالیستی TiO_2 می‌شود. نتایج به‌وضوح نشان می‌دهد که پیک پلاسمون نقره در پارچه تهیه شده با روش سنتز غیر درجا دارای شدت کمتری نسبت به پیک پلاسمون پارچه تهیه شده با روش جدید سنتز درجا است، که این امر نشان‌دهنده بهبود فرآیند جذب و سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از روش جدید سنتز درجا می‌باشد.


۳(۲) بررسی ساختار بلوری نانو ذرات

شکل 1 نتایج حاصل از بررسی طیف پراش اشعه ایکس برای پودر نانو ذرات TiO_2 ، پارچه پلی‌استر/سلولز تکمیل نشده و پارچه

بر روی پارچه بارگذاری شده است. نانو ذرات سنتز شده با روش درجا اندازه کمتری نسبت به نانو ذرات غیر درجا دارند که این امر می‌تواند به دلیل کنترل بهتر هسته گذاری و رشد نانو ذرات نقره بر روی ذرات دی‌اکسید تیتانیوم باشد. در پارچه‌های تهیه‌شده با روش غیر درجا تجمع ذرات بر روی سطح پارچه دیده می‌شود. بنابراین، در پارچه‌های پوشش داده‌شده با روش سنتز درجا توزیع یکنواخت‌تری نسبت به پارچه‌های پوشش داده شده با روش غیر درجا نشان می‌دهد. یکنواختی بیشتر نانو ذرات کامپوزیتی بر روی سطح پارچه به دلیل پایداری بیشتر محلول در روش سنتز درجا است که این امر منجر به افزایش یکنواختی و کاهش اندازه نانو ذرات می‌شود. در این روش با توجه به قرارگیری یکنواخت نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag بر روی سطح پارچه‌های پلی‌استر/سلولز پیش‌بینی می‌شود که می‌توان ویژگی خود تمیز شونده‌گی مناسبی را از سطح پارچه دریافت نمود.

آنالیز صفحه‌ای مپ در شکل ۲-د، ۲-ن و ۲-ه محل و توزیع عناصر تیتانیوم و نقره را نشان می‌دهند. عناصر تیتانیوم و نقره که نشان‌دهنده حضور نانو ذرات کامپوزیتی بر روی سطح پارچه هستند، توزیع نسبتاً یکنواختی را برای روش سنتز درجا نشان می‌دهند. در این تصاویر به‌وضوح دیده می‌شود که تراکم نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با استفاده از روش جدید سنتز درجا بیشتر از تراکم نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با استفاده از روش متداول غیر درجا است.

برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، مقدار درصد وزنی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و نقره بارگذاری شده بر روی پارچه‌های خام و پارچه پوشش داده شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با دو روش سنتز غیر درجا و درجا، با استفاده از طیف‌سنج پراش انرژی پرتوایکس بررسی شد. جدول ۱ و شکل ۳ نتایج EDS را نشان می‌دهد. پارچه پوشش داده‌شده با نانو ذرات کامپوزیتی با هر دو روش TiO_2/Ag ، حضور عناصر نقره و دی‌اکسید تیتانیوم را به اثبات می‌رساند. نتایج نشان می‌دهد که مقدار نقره رسوب داده شده بر روی سطح پارچه با استفاده از روش جدید سنتز درجا بیشتر از مقدار نقره رسوب بر روی پارچه با استفاده از روش سنتز غیر درجا می‌باشد. در روش سنتز درجا ابتدا دیسپرسیون $TiO_2/AgNO_3$ بر روی سطح پارچه قرار می‌گیرد و نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم هر کدام بصورت مجزا بر روی سطح پارچه بارگذاری می‌شوند. بنابراین بر روی سطح پارچه بستر مناسب و پایداری برای هسته‌گذاری و رشد نانو ذرات نقره ایجاد می‌شود، به‌طوری‌که هر کدام از نانو ذرات مجزا به عنوان یک هسته عمل می‌کنند. این در حالیست که در روش غیر درجا دیسپرسیون از ناپایداری بیشتری برخوردار است و



نمودار ۱) طیف جذبی پارچه‌های اولیه و بارگذاری شده با TiO_2/Ag با استفاده از دو روش سنتز غیر درجا و درجا

پلی‌استر/سلولز بارگذاری شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag را نشان می‌دهد. الگوی پراش اشعه ایکس برای TiO_2 خالص پیک‌هایی با شدت بالا در 2θ 36.73° (۱۰۳)، 37.71° (۱۰۴)، 53.84° (۱۰۵)، 62.69° (۲۰۴)، 77.41° (۱۱۶) را نشان می‌دهد که به فاز آناتاز نسبت داده می‌شوند، و پیک‌هایی با شدت بسیار کم شامل 27.33° (۱۱۰) و 41.23° (۱۱۱) به فاز روتیل دی‌اکسید تیتانیوم نسبت داده می‌شود. پیک‌های شدید ساختار بلوری آناتاز و پیک‌های ضعیف ساختار بلوری روتیل به دلیل درصد بالای ساختار آناتاز نسبت به روتیل است. الگوی پراش اشعه ایکس برای پارچه پلی‌استر/سلولز تکمیل نشده چندین پیک در 2θ 14.8° (۱-۱۰)، 16.6° (۱۱۰)، 23° (۲۰۰)، 41.23° (۱۱۱) به ساختار سلولزی، و چندین پیک در 2θ 17.5° (۰۱۰)، 22.7° (۰۱۱) و 25.28° (۱۰۰) به ساختار پلی‌استر نسبت داده می‌شوند. پس از سنتز درجا نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag بر روی پارچه پلی‌استر/سلولز، پیک‌های مربوط به ساختارهای TiO_2 ، پلی‌استر و سلولز در الگوی طیف پراش اشعه ایکس دیده می‌شود. اما هیچ‌گونه پیک تازه‌ای مبنی بر حضور نانو ذرات نقره بر روی پارچه ملاحظه نمی‌شود که این امر ناشی از غلظت کم نقره موجود در محیط و در نتیجه کامل نشدن شبکه کریستالی نقره جهت شناسایی با استفاده از دستگاه XRD است. از طرفی این امر گویای این رخداد است که نقره به‌طور یکنواخت بر روی سطح TiO_2 قرار گرفته و توزیع یکنواختی دارد.


۳/۳) بررسی ویژگی‌های ریزساختاری پارچه‌های پوشش داده شده

تصویر ریزساختار سطح پارچه خام و پارچه پوشش داده شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با دو روش سنتز غیر درجا و درجا در شکل ۲-الف، ۲-ب و ۲-ج نشان داده شده است. تصاویر حاصل از FE-SEM نشان می‌دهد که نانو ذرات با میانگین قطر 28 ± 3 nm و 27 ± 5 nm به ترتیب برای روش سنتز غیر درجا و سنتز درجا


در شکل ۴ و جدول ۲ مورد ارزیابی قرار گرفته است. از پارچه خام به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. پارچه‌های لکه‌گذاری شده با محلول رنگی متیلن به ترتیب به مدت ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعت تحت تابش نور روز قرار گرفته و تغییرات ΔE آن‌ها ثبت گردید. جدول ۲ نتایج حاصل از رنگبری لکه متیلن بلو برای پارچه‌های خام و پوشش داده شده با TiO_2 و TiO_2/Ag با دو روش مختلف را نشان می‌دهد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حضور نانو ذرات نقره در کنار نانو ذرات TiO_2 سبب افزایش خاصیت فتوکاتالیستی و در نتیجه رنگبری پارچه‌های پلی استر/سلولز می‌شود. نانو ذرات نقره منجر به کند شدن فرآیند باز ترکیب الکترون-حفره‌های دی‌اکسید تیتانیوم و

در نتیجه نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم به سرعت تجمع یافته و تعداد هسته‌های مجزا برای شروع سنتز نقره کاهش می‌یابد. همچنین گروه‌های هیدروکسید موجود بر روی سطح پارچه به عنوان یک کاهنده ضعیف عمل کرده و در نتیجه منجر به هسته‌گذاری بیشتر در روش سنتز درجا می‌شود. بنابراین راندمان احیای نقره بر روی نانو ذرات TiO_2 با روش جدید سنتز درجا افزایش می‌یابد.

۴(۳) بررسی ویژگی خود تمیز شونده پارچه‌ها
میزان رنگبری لکه متیلن بلو برای بررسی خواص فتوکاتالیستی پارچه خام و پوشش داده شده با دو روش سنتز غیر درجا و درجا




شکل ۱) الگوی پراش اشعه ایکس برای پودر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم، پارچه پلی استر/سلولز خام، و پوشش داده شده با TiO_2/Ag روش سنتز درجا



شکل ۲) تصویر FESEM پارچه‌های بارگذاری شده با نانو ذرات کامپوزیت TiO_2/Ag (الف) خام، (ب) با روش غیر درجا، و (ج) با روش جدید سنتز درجا؛ تصویر مپ (د) خام، (ن) با روش غیر درجا، و (ه) با روش جدید سنتز درجا (سبز: تیتانیوم و قرمز: نقره)

جدول 1) بررسی طیف پراش انرژی پرتوایکس برای پارچه‌های بارگذاری شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag

عنصر	درصد وزنی		
	پارچه خام	پارچه بارگذاری شده با روش غیر درجا	پارچه بارگذاری شده با روش سنتز درجا
C	۷۲/۵۶	۵۷/۸۱	۵۴/۷۶
O	۲۱/۳۹	۳۴/۴۳	۳۳/۶۷
Ti	-	۳/۹۱	۴/۲۱
Ag	-	۰/۱۹	۰/۲۴
Au	۶/۰۴	۳/۶۳	۷/۱۲

شکل ۳) بررسی طیف سنج پراش انرژی پرتوایکس برای پارچه‌های (الف) خام و بارگذاری شده با نانو ذرات کامپوزیت TiO_2/Ag (ب) با روش سنتز غیر درجا، و (ج) با روش جدید سنتز درجا

درجا به دو دلیل رخ می‌دهد. اول روش سنتز درجا منجر به افزایش سنتز نانو ذرات نقره بر روی سطح نانو ذرات TiO_2 می‌شود. زیرا در این روش تمام نانو ذرات نقره‌ای که در اثر تابش سنتز می‌شوند، در نهایت یا بر روی سطح نانو ذرات TiO_2 و یا بر روی سطح پارچه رسوب می‌کنند. دوم در این روش علاوه بر احیای نوری توسط تابش UV-A، گروه‌های هیدروکسیل موجود در ساختار سلولزی به‌عنوان یک احیاکننده شیمیایی بسیار ضعیف عمل کرده و منجر


نیز افزایش دامنه جذب نور به محدوده طول موج‌های مرئی می‌شود. رنگبری پارچه پوشش داده شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag نسبت به پارچه خام و پارچه پوشش داده شده با TiO_2 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین می‌توان به‌وضوح ملاحظه کرد که میزان رنگبری پارچه‌های پوشش داده شده با روش درجا به مقدار قابل توجهی بیشتر از رنگبری پارچه پوشش داده شده با روش غیر درجا است. این افزایش راندمان رنگبری در روش سنتز

شده با استفاده از دو روش مذکور را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان جذب اولیه برای همه پارچه‌ها با افزایش نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و نیز افزایش مقدار نانو ذرات نقره بر روی سطح پارچه، افزایش می‌یابد. نمودار نشان می‌دهد که در پارچه بارگذاری شده با روش جدید سنتز درجا، خاصیت فتوکاتالیستی بیشتر رخ می‌دهد و لذا تخریب رنگزا در محلول حاوی این پارچه بیشتر است، که این امر می‌تواند از افزایش میزان نانو ذرات نقره بارگذاری شده بر روی سطح و در نتیجه بهبود راندمان فتوکاتالیستی ناشی شود.

نتیجه‌گیری

در این کار روش جدید سنتز درجا نانو ذرات TiO_2/Ag بر روی پارچه پلی استر/سلولز با روش احیای نوری انجام شده است. بررسی سنتز نانو ذرات نقره بر روی TiO_2 با استفاده از طیف‌سنج بازتاب-پخشی حضور پیک پلاسمون را نشان می‌دهد که گویای سنتز نانو


به افزایش سنتز نقره بر روی سطح پارچه می‌شود. همچنین خواص فتوکاتالیستی پارچه‌های پوشش داده شده با نانو ذرات کامپوزیتی TiO_2/Ag با دو روش سنتز غیر درجا و درجا بررسی شد. برای این بررسی ابتدا پارچه در محلول متیلن بلو غوطه‌ور شده و سپس به مدت ۶ ساعت تحت تابش UVA قرار داده شد. برای بررسی جذب اولیه پارچه و عدم تأثیرگذاری آن بر نتایج، پارچه‌های قرار داده شده در محلول رنگی، به مدت ۳۰ min در تاریکی قرار داده شدند. در این مدت رنگزا به صورت سطحی جذب پارچه شده تا در نهایت به تعادل جذب برسد. با تبدیل شدت طول موج ماکزیمم به غلظت (با استفاده از نمودار کالیبراسیون)، میزان تخریب رنگزا توسط نانو ذرات موجود بر روی سطح پارچه و خاصیت فتوکاتالیستی آن‌ها ارزیابی شد. نمودار ۲ و جدول ۳ تغییرات متیلن بلو تخریب شده در ماکزیمم طول موج جذب ۶۶۵ nm تحت تابش نور UV-A برای پارچه‌های خام و پوشش داده



شکل ۴) تغییرات رنگی متیلن بلو قبل (۱) و پس از ۲۴ ساعت تابش UV-A (۲): ۱- پارچه خام، ۲- پارچه بارگذاری شده با TiO_2 ، ۳- پارچه بارگذاری شده با TiO_2/Ag به روش سنتز درجا به روش سنتز غیر درجا، ۴- پارچه بارگذاری شده با TiO_2/Ag به روش سنتز درجا

جدول ۲) مقایسه تغییرات رنگی (RGBΔ) لکه رنگزای متیلن بلو بر روی پارچه‌ها

نمونه	ΔRGB			
	۶ h	۱۲ h	۱۸ h	۲۴ h
پارچه بدون خام	۷/۴۲	۹/۸۳	۱۲/۰۷	۱۳/۵۹
پارچه پوشش داده شده با TiO_2	۱۳/۵۹	۱۹/۰۸	۲۵/۵۴	۳۱/۵۴
پارچه پوشش داده شده با TiO_2/Ag با روش غیر درجا	۱۶/۶۰	۲۵/۲۸	۳۸/۹۸	۴۵/۶۷
پارچه پوشش داده شده با TiO_2/Ag با روش سنتز درجا	۱۹/۸۵	۳۰/۳۵	۴۴/۴۵	۵۲/۷۳



نمودار ۲) تغییرات رنگ محلول رنگی متیلن بلو پس از جذب اولیه در تاریکی به مدت ۳۰ min و قرار گرفتن در معرض تابش نور UV-A به مدت ۱، ۳، و ۶ ساعت.

جدول ۳) تغییرات رنگ محلول رنگی متیلن بلو پس از جذب اولیه در تاریکی به مدت ۳۰ min و قرار گرفتن در معرض تابش نور UV-A به مدت ۱، ۳، و ۶ ساعت

نمونه	در صد جذب متیلن بلو			درصد تخریب متیلن بلو
	۳۰ دقیقه تاریکی	۱ ساعت	۳ ساعت	
پارچه خام	۲۰/۸	۲/۲	۳/۶	۷/۱
پارچه بارگذاری شده با TiO ₂	۲۳/۴	۱/۸	۶	۲۱
پارچه بارگذاری شده با TiO ₂ /Ag با روش غیر درجا	۲۵	۳/۶	۹/۲	۲۳/۱
پارچه بارگذاری شده با TiO ₂ /Ag با روش درجا	۲۸/۸	۱۰	۱۷	۳۵/۸

ذرات نقره با استفاده از این روش جدید می‌باشد. طیف‌سنج پراش اشعه ایکس حضور ساختارهای بلوری نانو دی‌اکسید تیتانیوم، سلولز و پلی‌استر را نشان می‌دهد. بررسی ریزساختار و توزیع نانو ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و مپ بر روی سطح پارچه‌ها نشان می‌دهد که نانو ذرات با سایز 27 ± 5 nm با یک توزیع نسبتاً یکنواخت با استفاده از روش سنتز درجا تولید شده است. آنالیز عنصری نشان می‌دهد که میزان نانو ذرات نقره‌ای که با استفاده از روش جدید سنتز درجا بر روی سطح پارچه بارگذاری می‌شوند بیشتر از روش متداول غیر درجا است. بررسی اثر فتوکاتالیستی با دو روش بررسی تغییرات رنگی لکه متیلن بلو و بررسی تغییرات رنگی محلول متیلن بلو نشان می‌دهد که روش جدید سنتز درجا بازدهی فتوکاتالیستی و رنگبری بیشتری نسبت به روش سنتز غیر درجا دارد.

۵) مراجع

- tibacterial functionalization of textile fabrics, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, 215, 2010, 147-156.
- [۱۱] Montazer M, A Behzadnia, and M B Moghadam, Superior self-cleaning features on wool fabric using TiO_2/Ag nanocomposite optimized by response surface methodology, *Journal of Applied Polymer Science*, 125, 2012.
- [۱۲] Ye W, J H Xin, P Li, K L D Lee, and T L Kwong, Durable antibacterial finish on cotton fabric by using chitosan-based polymeric core-shell particles, *Journal of Applied Polymer Science*, 102, 2006, 1787-1793.
- [۱۳] Milošević M, M Radoičić, Z Šaponjić, T Nunney, C Deeks, V Lazić, et al., In situ photoreduction of Ag^+ -ions by TiO_2 nanoparticles deposited on cotton and cotton/PET fabrics, *Cellulose*, 21, 2014, 3781-3795.
- [۱۴] Milošević M, M Radoičić, Z Šaponjić, T Nunney, D Marković, J Nedeljković, et al., In situ generation of Ag nanoparticles on polyester fabrics by photoreduction using TiO_2 nanoparticles, *Journal of Materials Science*, 48, 2013, 5447-5455.
- [۱۵] Allahyarzadeh V, M Montazer, N H Nejad, and N Samadi, In situ synthesis of nano silver on polyester using $\text{NaOH}/\text{Nano TiO}_2$, *Journal of Applied Polymer Science*, 129, 2013, 892-900.
- [۱۶] Abid M, S Bouattour, A M Ferraria, D S Conceição, A P Carapeto, L F V Ferreira, et al., Facile functionalization of cotton with nanostructured silver/titania for visible-light plasmonic photocatalysis, *Journal of colloid and interface science*, 507, 2017, 83-94.
- [۱۷] Li S, T Zhu, J Huang, Q Guo, G Chen, and Y Lai, Durable antibacterial and UV-protective $\text{Ag}/\text{TiO}_2@$ fabrics for sustainable biomedical application, *International journal of nanomedicine*, 12, 2017, 2593.
- [۱۸] Rodríguez-González V, S O Alfaro, L M Torres-Martínez, S-H Cho, and S-W Lee, Silver- TiO_2 nanocomposites: Synthesis and harmful algae bloom UV-photoelimination, *Applied Catalysis B: Environmental*, 98, 2010, 229-234.
- [۱۹] Messaoud M, E Chadeau, C Brunon, T Ballet, L Rappenne, F Roussel, et al., Photocatalytic generation of silver nanoparticles and application to the antibacterial functionalization of textile fabrics, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry*, 215, 2010, 147-156.
- [۱] Li M, M E Noriega-Trevino, N Nino-Martinez, C Marambio-Jones, J Wang, R Damoiseaux, et al., Synergistic bactericidal activity of Ag- TiO_2 nanoparticles in both light and dark conditions, *Environmental science & technology*, 45, 2011, 8989-8995.
- [۲] Nainani R, P Thakur, and M Chaskar, Synthesis of silver doped TiO_2 nanoparticles for the improved photocatalytic degradation of methyl orange, *Journal of Materials Science and Engineering B*, 2, 2012, 52-58.
- [۳] Li H, G Zhao, Z Chen, B Song, and G Han, TiO_2 -Ag Nanocomposites by Low-Temperature Sol-Gel Processing, *Journal of the American Ceramic Society*, 93, 2010, 445-449.
- [۴] Nainani R, P Thakur, and M Chaskar, Synthesis of Silver Doped TiO_2 Nanoparticles for the Improved Photocatalytic Degradation of Methyl Orange, *Journal of Materials Science and Engineering B*, 2, 2012, 52-58.
- [۵] He J, I Ichinose, T Kunitake, and A Nakao, In situ synthesis of noble metal nanoparticles in ultrathin TiO_2 -gel films by a combination of ion-exchange and reduction processes, *Langmuir* 18, 2002, 10005-100100.
- [۶] Jin Z, X Zhang, G Lu, and S Li, Improved quantum yield for photocatalytic hydrogen generation under visible light irradiation over eosin sensitized TiO_2 —Investigation of different noble metal loading, *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, 259, 2006, 275-280.
- [۷] Chen S F, J P Li, K Qian, W P Xu, Y Lu, W X Huang, et al., Large scale photochemical synthesis of $\text{M}@\text{TiO}_2$ nanocomposites (M= Ag, Pd, Au, Pt) and their optical properties, CO oxidation performance, and antibacterial effect, *Nano Research*, 3, 2010, 244-255.
- [۸] Tung W S and W A Daoud, Self-cleaning fibers via nanotechnology: a virtual reality, *Journal of Materials Chemistry*, 21, 2011, 7858-7869.
- [۹] Yuranova T, R Mosteo, J Bandara, D Laub, and J Kiwi, Self-cleaning cotton textiles surfaces modified by photoactive $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ coating, *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, 244, 2006, 160-167.
- [۱۰] Messaoud M, E Chadeau, C Brunon, T Ballet, L Rappenne, F Roussel, et al., Photocatalytic generation of silver nanoparticles and application to the an-